

FISA TEHNICA:

Ha-Be Titanweiss

DOMENII DE APLICARE

Ha-Be Titanweiss sunt pigmenti pe baza de titan utilizati pentru colorarea cimentului sau a varului folosit in materialele de constructii. Prin utilizarea acestui pigment se pot obtine diferite tonuri de gri, sau alb luminos.

Ha-Be Titanweiss (ready-to-use) coloreaza omogen amestecul de beton si permite o dispersie facila a pigmentilor. Acest proces asigura obtinerea unei culori foarte intense.

Ha-Be Titanweiss sunt utilizati in mod special in productia de pavaje, prefabricate din beton, palisade si alte constructii care au la baza betonul.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 1 – 5 % din totalul continutului de liant.

Se recomanda utilizarea de ciment alb.

PRINCIPII DE LUCRU

Ha-Be Titanweiss se disperseaza usor in amestecul de beton, obtinandu-se o culoare omogena si durabila.

Ha-Be Titanweiss sunt rezistenti la apa, raze UV sau alti factori chimici.

DATE TEHNICE:

| | |
|---------------------|---|
| Aspect | Omogen |
| Culoare | Alb |
| Substanta activa | Dioxid de titan |
| Forma | Pudra |
| Densitate* | 4.0 – 5.0 g/cm ³ |
| pH** | 7 ± 2 |
| Continut de cloride | < 0,10 % |
| Lucrabilitate | de la + 1°C |
| Durabilitate | Aprox. 2 ani de la data fabricatiei daca se respecta conditiile de depozitare |
| Depozitare | A se feri de inghet si razele solare. |

* 10 g de pigment dizolvati in 100 g apa

| | |
|------------|--|
| Producator | Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA |
| Tel: | 49 5151 587 01 |
| Fax | 49 5151 587 55 |
| Importator | BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA |
| Tel: | 40 232 216 111 |
| Fax: | 40 232 216 111 |
| Mail: | comercial@aditivi-beton.ro |
| Web: | www.aditivi-beton.ro |

SUGESTII DE FOLOSIRE

Ha-Be Titanweiss trebuie să fie adăugați în amestecul de nisip/agregat uscat, înaintea adăugării apei.

În mixere cu amestecare forțată, timpul de malaxare trebuie să fie de 25-40 de secunde.

Nota: Utilizarea de rapoarturi diferite de apa/ciment poate duce la variații ale culorilor.

Acest produs nu este clasificat ca și substanță nocivă conform precizărilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Saci de: 25 kg

Saci de : 500 kg

Saci de : 1000 kg

OBSERVAȚII:

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordante față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați. Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu Termenii și condiții generale curente.

Ediție: 19 Decembrie 2013

Înainte de a utiliza PIGMENTII DE CULOARE recomandăm efectuarea de teste.

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro