

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0104

PANTARHIT® 15 (BV)

Plastifiant pentru beton in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT® 15 (BV) este aditiv plastifiant folosit pentru obtinerea de beton cu clasa de consistenta F3.

Betonul in care este folosit acest produs este caracterizat printr-o scadere a necesarului de apa in amestec.

Betoanele obtinute prin folosirea aditivului **PANTARHIT® 15 (BV)** devine astfel mult mai usor de pompat, mai usor de nivelat si de compactat, aducand un plus de castig contractorului.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 1.0%; echivalent cu 2 – 9 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT® 15 (BV) ca si plastifiant, reduce tensiunea superficiala a apei. Astfel, se realizeaza o scadere a apei in amestec, ce are ca rezultat cresterea rezistentelor.

PANTARHIT® 15 (BV) are un usor efect de intarziere de priza fara a influenta in sens negativ rezistentele initiale si finale ale betonului

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Substanta activa	Ligninsulfonat
Forma	Lichida
Densitate	1.14 ± 0.03 g/cm ³
pH	5 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 1,0 %
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice, la temperaturi cuprinse intre +5 °C și +25 °C.
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH GERMANIA
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT® 15 (BV) se adauga fie odata cu apa sau direct în amestecul de beton.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizărilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE. Dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre: 30 L

Butoaie: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordante față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe șantier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și condițiile generale curente.

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.

Ediție: 15 Aprilie 2013

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro