

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 2050

ANTIPOR 50 (LP)

Plastifiant pentru industria prefabricatelor din beton

DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR®50 (LP) este un plastifiant pentru producerea de beton semiuscat, si este adecvat in special pentru producerea de elemente prefabricate vibrat sau vibropresate cum ar fi dale, borduri, pavele. **ANTIPOR®50 (LP)** imbunatateste compactarea betonului, atinge o structura omogena si densa, cu suprafete inchise si imbunatateste aspectul estetic al betonului. Plastifiantul diminueaza aparitia eflorescentei, permite o colorare uniforma si intensifica stralucirea culorilor.

In plus, imbunatateste rezistenta betonului proaspat, care poate duce la diminuarea timpului de asteptare, crescand astfel semnificativ productia.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.05 – 0.8 % ;
echivalent cu 0.5 – 8 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR®50 (LP) optimizeaza dispersia cimentului, asigurand astfel formarea unei paste omogene, cu vascozitate redusa. Aceasta proprietate duce la obtinerea unei lucrabilitati excelente si la facilitarea compactarii betonului.

DATE TEHNICE

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Substanta activa	Rasini naturale
Forma	Lichida
Densitate	1.00± 0.02 g/cm ³
Lucrabilitate	de la +1°C
pH	12 ± 1
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice, la temperaturi cuprinse intre +5°C și +25°C.
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH Hameln GERMANIA
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

Înainte de utilizarea produsului se recomandă agita-rea recipientului.

ANTIPOR®50 (LP) trebuie să fie adăugat simultan cu apă sau direct în amestecul de beton

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform preciza-rilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre: 30 L

Butoaie: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constata-rii unor neclarități, neconcordante față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe san-tier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcțio-nalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă ver-siune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și con-dițiile generale curente.

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.

Editie: 26 Aprilie 2013

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro