

FISA TEHNICA:

ANTIPOR[®] 65(ST)

Nr. COD: 2120

Stabilizator conform EN 934-2 inhibitor de eflorescenta si intensificator de culoare

DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR[®] 65(ST) este folosit ca aditiv pentru betonul semi-umed ce are ca destinatie industria de pavele, palisade, dale, tuburi si produse similare. Stabilizator pentru elemente prefabricate, ANTIPOR[®] 65(ST), are efecte de intensificare a culorii si minimizare a eflorescentei.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 0,6 % ; echivalent cu 2 – 6 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR[®] 65(ST) imbunatateste dispersia cimentului in masa betonului ceea ce duce la o mai buna lucrabilitate si o compactare facila.

ANTIPOR[®] 65(ST) poate mari rezistenta la compresiune si incovoiere a betonului, confera amestecului de beton o textura densa. Reduce efectul lipirii de tipare.

ANTIPOR[®] 65(ST) genereaza un efect hidrofobic asupra sistemelor capilare din beton care minimalizeaza transportul hidroxidului de calciu catre suprafata. Astfel este minimalizata aparitia eflorescentei in beton.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Galben
Substanta activa	Acid oleic
Forma	Lichida
Cont. de particole solide	14 ± 0.7 %
Densitate	1.04 ± 0.02 g/cm ³
pH	11 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 4.0 mass-%
Lucrabilitate	de la + 1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	+40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

ANTIPOR® 65 (ST) trebuie sa fie adaugat fie odata cu nisip / pietriș sau in amestecul de beton premixat.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre de: 30 L
Butoaie de: 200 L
Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVATII:

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati. Aceaste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termeni si conditii generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandam efectuarea de teste.**

Editie: 10 iulie 2015

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro