

## FISA TEHNICA:

Nr. COD: 2050

## ANTIPOR 50 (LP)

### Plastifiant pentru industria prefabricatelor din beton

#### DOMENII DE APLICARE

**ANTIPOR®50 (LP)** este un plastifiant pentru producerea de beton semiuscat, si este adecvat in special pentru producerea de elemente prefabricate presate sau vibropresate cum ar fi dale, borduri, pavele. **ANTIPOR®50 (LP)** imbunatateste compactarea betonului, atinge o structura omogena si densa, cu suprafete inchise si imbunatateste aspectul estetic al betonului. Plastifiantul diminueaza aparitia eflorescentei, permite o colorare uniforma si intensifica stralucirea culorilor.

In plus, imbunatateste rezistenta betonului proaspat, care poate duce la diminuarea timpului de asteptare, crescand astfel semnificativ productia.

#### DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.05 – 0.8 %; echivalent cu 0.5 – 8 ml pe kg de ciment.

#### PRINCIPII DE LUCRU

**ANTIPOR®50 (LP)** optimizeaza dispersia cimentului, asigurand astfel formarea unei paste omogene, cu vascozitate redusa. Aceasta proprietate duce la obtinerea unei lucrabilitati excelente si la facilitarea compactarii betonului.

#### DATE TEHNICE

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Substanta activa	Rasini naturale
Forma	Lichida
Densitate	1.00± 0.02 g/cm <sup>3</sup>
Lucrabilitate	de la +1°C
pH	12 ± 1
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice, la temperaturi cuprinse intre +5°C și +25°C.
Producator	<b>Ha-Be Betonchemie GmbH</b> Hameln GERMANIA
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com

## SUGESTII DE FOLOSIRE

Înainte de utilizarea produsului se recomandă agita-rea recipientului.

**ANTIPOR®50 (LP)** trebuie să fie adăugat simultan cu apă sau direct în amestecul de beton

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform preciza-rilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

## AMBALARE

Canistre: 30 L  
Butoaie: 200 L  
Tanc IBC de: 1000 L

## OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constata-rii unor neclarități, neconcordante față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de func-ționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe san-tier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcțio-nalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă ver-siune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și con-dițiile generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.**

**Editie: 08 Iulie 2019**

**BETONCHEMIE BTC SRL**  
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390  
C.U.I. 36882195/  
J22/2722/2016

**Office**  
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390  
**Warehouse**  
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro  
Phone: +40 0312263178  
Phone: +40 0232216111  
Fax: +40 0232216111

**Bank Details**  
Transilvania Bank Iasi  
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301  
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

[www.aditivi-beton.ro](http://www.aditivi-beton.ro)