

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 2340

ANTIPOR[®] aqua proof

Plastifiant cu efect hidrofobic

DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR[®] aqua proof este un plastifiant dezvoltat pentru industria de betoane prefabricate. Este potrivit atat pentru elemente din beton umed, cat si pentru vibropresate.

ANTIPOR[®] aqua proof genereaza o structura hidrofoba betonului in timpul procesului de fabricatie. Efectul aditivului asupra betonului intarit este de prevenire a penetrarii apei in suprafata. Astfel, se inhiba aparitia eflorescentei, iar rezistenta la inghet este imbunatatita semnificativ.

ANTIPOR[®] aqua proof imbunatateste compactarea betonului si asigura acestuia o structura omogena. In productia de pavele, ANTIPOR[®] aqua proof minimizeaza lipirea de matrite si se obtine o structura verticala inchisa.

In plus, ANTIPOR[®] aqua proof creste dezvoltarea rezistentelor si contribuie semnificativ la intensificarea nuanțelor din betonul colorat.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.8 – 2,1 % din masa cimentului;
echivalent cu 8 – 20 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR[®] aqua proof patrunde in structura betonului, sigileaza substratul capilar, reducand astfel absorbtia apei. Prin aceasta proprietate, betonul este protejat de eflorescenta si de efectele negative ale inghetului.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	alb
Substanta activa	Derivati de acizi grasi
Forma	Lichida
Densitate	1,04 ± 0,03 g/cm ³
pH	9 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Lucrabilitate	de la + 1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an de la data productiei daca este pastrat corespunzator
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC SRL ROMANIA +40 232 216 111
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	comercial@aditivi-beton.ro
Mail:	www.aditivi-beton.ro
Web:	

SUGESTII DE FOLOSIRE

Nu se recomanda ca **ANTIPOR® aqua proof** sa fie amestecat in sistemul de dozare alaturi de alti aditivi.

ANTIPOR® aqua proof trebuie adaugat in amestecul de beton mixat in prealabil.

Amestecarea trebuia sa fie de cel puțin 45 secunde.

Aditivii nu sunt substanțe nocive conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre de: 30 L

Butoaie de: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVATII:

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati. Aceaste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferentele de materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt altfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termeni si conditii generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandam efectuarea de teste.**

Editie: 13 Martie 2014

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro