

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 2030

ANTIPOR 54 (ST)

Stabilizator pentru beton cu efecte de plastifiere cf. EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR®54 (ST) este un aditiv conceput special pentru producerea de beton semi-uscat, utilizat la prefabricate precum pavele, dale tuburi.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 0.6 % ;
echivalent cu 2 – 5 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR®54 (ST) asigura o structura mai densa a betonului, cu suprafete inchise. Rezistentele initiale si finale sunt semnificativ imbunatatite.

DATE TEHNICE

Aspect	Omogen
Culoare	Maro inchis
Substanta activa	Lignosulfonat
Forma	Lichida
Densitate	1.16 ± 0.02 g/cm ³
Continut de cloride	< 0.10 %
Continut de alkali	< 4.0 %
Lucrabilitate	de la +1°C
pH	4.5 ± 1
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice, la temperaturi cuprinse intre +5°C și +25°C
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH
	GERMANIA
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com

SUGESTII DE FOLOSIRE

Înainte de utilizarea produsului se recomandă agita-rea recipientului.

ANTIPOR®54 (ST) poate fi adăugat fie la nisipul/amestecul de agregate fie în amestecul de beton premixat.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform preciza-rilor date în FISA TEHNICĂ DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre: 30 L
Butoaie: 200 L
Tanc IBC de: 1000 L

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.

Ediție: 2 Martie 2014

OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constata-rii unor neclarități, neconcordante față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de func-ționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe san-tier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcțio-nalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă ver-siune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și con-dițiile generale curente.

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro