

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 2060

ANTIPOR[®] 57 (BV)

**Plastifiant pentru industria betonului in
acord cu EN 934-2**

DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR[®] 57(BV) este un aditiv folosit pentru producerea de beton semi-umed, gri sau colorat ce are ca destinatie industria de pavele, dale, tuburi si produse similare.

Prin folosirea de ANTIPOR[®] 57(BV) se obtine un beton cu textura densa, omogena, cu suprafete inchise si cu rezistente initiale si finale mari.

ANTIPOR[®] 57(BV) poate creste rezistenta la compresiune si incovoiere a betonului.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 0,9 % din masa cimentului;
echivalent cu 2 – 8 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR[®] 57(BV) imbunatateste dispersia cimentului in beton, ceea ce conduce la o mai buna lucrabilitate si o compactare mai facila.

SUGESTII DE FOLOSIRE

ANTIPOR[®] 57 (ST) se adauga fie odata cu apa sau direct în amestecul de beton.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Maro inchis
Substanta activa	Lignosulfonat
Forma	Lichida
Cont. de particole solide	34 ± 1,7 %
Densitate	1,12 ± 0,03 g/cm ³
pH	7 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 4.0 %
Lucrabilitate	de la + 1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an de la data productiei daca este pastrat corespunzator
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	+40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

OBSERVATII:

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati. Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termeni și condiții generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandam efectuarea de teste.**

AMBALARE

Canistre de: 30 L
Butoaie de: 200 L
Tanc IBC de: 1000 L

Editie: 10 iulie 2012

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro