

## FISA TEHNICA:

# ANTIPOR® 63 (BV)

Nr. COD: 2063

## Plastifiant pentru industria betonului in acord cu EN 934-2

### DOMENII DE APLICARE

ANTIPOR® 63(BV) este un aditiv universal plastifiant dezvoltat pentru industria de betoane prefabricate. ANTIPOR® 63(BV) este adecvat in special pentru producerea de betoane semi-uscate, cu un continut scazut de ciment, cum ar fi pavelele (mixul de baza sau in cele mono-strat), dale si borduri. ANTIPOR® 63(BV) se foloseste cu precadere in mixul de baza la produsele fabricate in doua straturi si in amestecul total la produsele fabricate intr-un singur strat.

Prin folosirea de ANTIPOR® 63(BV) se cresc rezistentele initiale si finale ale amestecului de beton prin exploatarea potentialului de hidratare a cimentului, ceea ce duce la o uscare mai rapida si o crestere a productivitatii.

ANTIPOR® 63(BV) permite reducerea apei din amestec iar acesta capata o mai mare toleranta la variatiile apei, rezultatul fiind un amestec omogen si stabil al productieii.

### DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 2,15 % din masa cimentului;  
echivalent cu 2 – 21 ml pe kg de ciment.

### PRINCIPII DE LUCRU

ANTIPOR® 63(BV) imbunatateste dispersia cimentului in beton, ceea ce conduce la o mai buna lucrabilitate si o compactare mai facila.

### DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	amber
Substanta activa	Policarboxilati modificati
Forma	Lichida
Densitate	1,02 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH	5,5 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 4.0 %
Lucrabilitate	de la + 1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an de la data productiei daca este pastrat corespunzator
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice

### DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax:	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	+40 232 216 111
Mail:	<a href="mailto:comercial@aditivi-beton.ro">comercial@aditivi-beton.ro</a>
Web:	<a href="http://www.aditivi-beton.ro">www.aditivi-beton.ro</a>

**BETONCHEMIE BTC SRL**  
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390  
C.U.I. 36882195/  
J22/2722/2016

**Office**  
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390  
**Warehouse**  
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro  
Phone: +40 0312263178  
Phone: +40 0232216111  
Fax: +40 0232216111

**Bank Details**  
Transilvania Bank Iasi  
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301  
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

[www.aditivi-beton.ro](http://www.aditivi-beton.ro)

## SUGESTII DE FOLOSIRE

**ANTIPOR® 63 (ST)** se adauga fie odata cu apa fie direct în amestecul de beton.

Amestecarea trebuia sa fie de cel puțin 60 secunde/ metru cub.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizarilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

## **AMBALARE**

Canistre de: 30 L

Butoaie de: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

## OBSERVATII:

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati. Aceaste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt altfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termeni si conditii generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI  
recomandam efectuarea de teste.**

**Editie: 10 iulie 2012**