

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0500

PANTAQUICK®C 100 (BE)

Accelerator de intarire a betonului in acord cu EN 932-4

DOMENII DE APLICARE

PANTAQUICK®C 100 (BE) este un aditiv accelerator inovator, special conceput pentru cresterea hidratarii betonului in fazele initiale.

PANTAQUICK®C 100 (BE) asigura intarirea betonului in conditii de temperaturi scazute si este potrivit pentru toate aplicatiile in care rezistentele initiale ridicate reprezinta factorul cheie, sau sunt decisive.

Aceste provocari sunt de obicei asociate urmatoarelor utilizari:

- Beton marfa;
- Beton slipform;
- Produse din beton prefabricate si vibropresate;
- Pardoseli industriale;
- Suprafete din beton expus.

Pe langa accelerarea procesului de intarire a betonului, **PANTAQUICK®C 100 (BE)** imbunatateste rezistentele finale si poate furniza urmatoarele beneficii:

- Accelerarea rezistentelor initiale chiar si la temperaturi scazute;
- Eficienta in productie prin decofrare mai rapida a cofrajelor;
- Reducerea temperaturii termice;
- Optimizarea consumului de energie;
- Costuri reduce;
- Ajustare flexibila a capacitatii de productie;
- Procese de constructie rapide;
- Capacitate portanta timpurie.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.5 – 4.0%;
echivalent cu 3 – 28 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTAQUICK®C 100 (BE) accelereaza rezistentele initiale ale betonului. De asemenea, rezistentele finale sunt imbunatatite.

INDICATII SPECIALE

Acest produs nu este potrivit pentru betonul precomprimat!

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	incolor
Forma	Lichida
Densitate	1.43 ± 0.03 g/cm ³
pH	5.5 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 0.5 %
Lucrabilitate	de la -15°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	A se pastra in ambalajul original, sigilat între -15 ° C și +25 ° C. A se feri de inghet si raze solare.
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTAQUICK®C 100 (BE) trebuie să fie adăugat în amestecul de beton (ready-mix).

Timpul de mixare trebuie să fie în concordanță cu regulile definite în EN 206-1 și EN 1045-2.

Produsul nu este clasificat ca fiind o substanță toxică, conform precizărilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE.

AMBALARE

Tanc IBC de: 1000 L

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste!

Ediție: 28 Septembrie 2017

OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe șantier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu Termenii și condițiile generale curente.

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro