

FISA TEHNICA:

PANTARHIT® L (FM)

Superplastifiant pentru beton in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT® L (FM) este un aditiv superplastifiant folosit pentru betonul proaspat ca si pentru betonul prefabricat. **PANTARHIT® L (FM)** transforma betonul in beton pompabil.

Dozaj

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 2,4 % ;
echivalent cu 2 – 20 ml pe kg de ciment.

Pentru beton (F5 cu 620 mm) la o consistenta initiala la sfarsitul F2 aproximativ 7 ml folosit pe kg ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT® L (FM) reduce tensiunea de suprafata a apei si asigura un puternic efect de plastifiere. Acest lucru duce la o imbunatãtire semnificativã a lucrabilitatii, compactarii si a procesarii. Prin folosirea de **PANTARHIT® L (FM)** se evita formarea de pori de aer din beton.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Substanta activa	Sulfonat de naftalina
Forma	Lichida
Continut de particule solide	38 ± 1,9 %
Densitate	1,19 ± 0,03 g/cm ³
pH	5 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 1,0 %
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	+40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT® L (FM) se adauga fie odata cu apa sau direct în amestecul de beton. Timpul de malaxare trebuie sa fie de cel puțin 1 minut.

Atunci cand se pune direct in betoniera timpul de malaxare trebuie sa fie de 1 minut/ m³ sau de minim 5 minute.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Butoaie de: 200 L
Tanc IBC de: 1000 L

Editie: 16 Iulie 2012

OBSERVATII:

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica.

În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate suntem încântați pentru a va oferi ajutorul nostru.

Aceaste informatii de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferentele de materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii si conditiile generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandam efectuarea de teste.**

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro