

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0826

PANTARHIT®C120(FM)

Superplastifiant de inalta performanta pentru beton in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT®C120(FM) este un aditiv superplastifiant de inalta performanta, potrivit pentru atingerea de rezistente initiale mari, chiar si la temperaturi joase in productia betonului pentru prefabricate si beton marfa (ready-mix).

PANTARHIT®C120(FM) este potrivit in special pentru producerea de beton SCC-autocompactant.

PANTARHIT®C120(FM) poate reduce energia de compactare aplicata in beton. Producatorii de beton, contractorii si aplicatorii pot avea atat un beneficiu tehnic, cat si unul economic.

Dozaj

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 2.1 % din continutul de ciment echivalent cu 2 – 20 ml pe kg de ciment.

Pentru F5 beton|a=620mm

Pentru o consistenta initiala la sfarsitul lui F1: aprox 15ml per kg ciment.

Pentru SCC si F6 beton|a=620mm

Pentru o consistenta initiala la sfarsitul lui F1: aprox. 22 ml per kg ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT®C120(FM) imbunatateste in mod semnificativ dispersarea cimentului in beton. Aceasta proprietate permite formarea unui beton omogen cu un continut scazut de vascozitate, care asigura o imbunatatire a lucrabilitatii si faciliteaza autocompactarea betonului.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	maro
Substanta activa	policarbonati modificati
Forma	Lichida
Densitate	1.05 ± 0.02 g/cm ³
pH	6.5 ± 1
Continut de cloride	< 0.10 %
Continut de alkali	< 8,5 %
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	+40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT®C120(FM) trebuie să fie adăugat în beton înainte de a adăuga orice stabilizator. În malaxoare cu amestecare forțată timpul de mixare trebuie să fie de cel puțin un minut pe metru cub.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizărilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre de: 30 L
Butoaie de: 200 L
Tanc IBC de: 1000 L

Ediție: 16 Iulie 2012

OBSERVAȚII:

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică.

În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate suntem încântați pentru a vă oferi ajutorul nostru.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condițiile normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și condițiile generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandăm efectuarea de teste.**