

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0807

PANTARHIT®600 (FM)

Superplastifiant pentru beton in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT®600 (FM) este un super-plastifiant potrivit productiei de beton marfa, si dezvoltat pentru clase de consistenta de la F2 la F4.

PANTARHIT®600 (FM) are un foarte bun efect de plastifiere si asigura o consistenta excelenta. Aceste caracteristici asigura fabricarea de beton cu un raport A/C scazut si o retinere a lucrabilitatii sporita.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 2.5%;
Echivalent cu 2 – 21 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT®600 (FM) imbunatateste considerabil dispersia cimentului în beton. Această proprietate permite formarea unei paste de ciment omogene si cu vascozitate redusa ce asigura o imbunatatire a lucrabilitatii si optimizeaza compactarea betonului.

Consistentă betonului se mentine pentru o perioada lunga de timp. O supradozare poate avea o usoara influenta asupra dezvoltarii rezistentelor initiale

DATE TEHNICE

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Forma	Lichida
Densitate	1.16± 0.03 g/cm ³
Lucrabilitate	de la +1°C
pH	5 ± 1
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice, la temperaturi cuprinse intre +5°C și +25°C.
Continut de alkali	<4.0%
Producator	HA-BE Betonchemie GmbH
	Hameln, Germania
Importator	Betonchemie BTC SRL
Tel.:	0232 216 111

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT®600 (FM) trebuie să fie adăugat în betonul marfa (ready-mix).

Timpul de mixare trebuie să fie în concordanță cu regulile definite în EN 206-1.

În betoniera, durata mixării sau remixării după mixarea principală nu ar trebui să dureze mai puțin de 1 minut/m³ și mai puțin de 5 minute/m³ după ce s-a adăugat aditivul.

Produsul nu este clasificat ca fiind substanță nocivă, conform precizărilor date în FISA TEHNICĂ DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Butoaie: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.

Ediție: 3 Iulie 2019

OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe șantier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și condițiile generale curente.