

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0872

PANTARHIT®RC330(FM)

Superplastifiant universal de inalta performanta pentru beton in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT®RC330(FM) este un aditiv superplastifiant de inalta performanta cu aplicare universala, pentru betoanele cu consistenta mare cu raport foarte mic apa/ciment, si pierderi ale consistentei betonului foarte mici..

Avand efecte puternice de superplastifiant **PANTARHIT®RC330(FM)** previne aparitia fenomenului de segregare si sangerare a betonului si totodata ajuta la dezvoltarea de rezistente mari in beton (rezistentele initiale si cele finale sunt mult marite).

PANTARHIT®RC330(FM) este deosebit de potrivit pentru producerea de beton fluid (F6) cat si pentru beton autocompactant (SCC).

PANTARHIT®RC330(FM) poate descreste efortul de compactare al aplicarii betonului. Producatori de beton, contractori si aplicatori pot avea atat un beneficiu tehnic, cat si economic.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 2.2 %; echivalent cu 2 – 20 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT® RC330(FM), are forte sterice de repulsie care asigura o dispersie eficienta a cimentului in beton. Ca rezultat, se creeaza un beton omogen cu un nivel scazut de vascozitate care permite o lucrabilitate exceptionala si faciliteaza autocompactarea betonului.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	chihlimbar
Substanta activa	Policarboxilati modificati
Forma	Lichida
Densitate	1.07 ± 0.02 g/cm ³
pH	6,5 ± 1
Continut de cloride	< 0.10 %
Continut de alkali	< 4.0 %
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice.

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax:	49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com
Importator	BETONCHEMIE BTC SRL IASI ROMANIA
Tel:	+40 232 216 111
Fax:	+40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT® RC330(FM) se adauga in amestecul de beton la inceput.

In malaxoarele cu amestec forat timpul de amestecare trebuie sa fie de cel putin 60 secunde.

Adaugat la locul de punere in opera, in betoniera, mixarea trebuie sa fie de cel putin 60 de secunde pe metru cub, dar nu mai putin de 5 minute.

Aditivi nu sunt substante nocive conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Butoaie de: 200 L

Tanc IBC de: 1000 L

Editie: 16 Iulie 2012

OBSERVATII:

Aceste informatii de aplicare descriu posibilitatile de prelucrare a unui produs si principiile sale de functionare in conditii normale. Diferentele de materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. In cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termeni si conditii generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandam efectuarea de teste.**

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro