

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0883

PANTARHIT®RC610 W (FM)

Superplastifiant de inalta performanta pentru beton marfa in acord cu EN 934-2

DOMENII DE APLICARE

PANTARHIT®RC610 W (FM) este un superplastifiant universal de inalta performanta, ce a fost special conceput pentru producerea betonului marfa (ready-mix) cu lucrabilitate extinsa pentru diferite clase de consistenta.

PANTARHIT®RC610 W (FM) are efecte excelente de plastifiere, care sunt în măsură sa mentina lucrabilitatea betonului. Betonul produs cu **PANTARHIT®RC610 W (FM)** este usor de procesat, are o vascozitate redusa, coeziune imbunatatita si este usor de pompat.

PANTARHIT®RC610 W (FM) poate reduce energia de compactare aplicata betonului. Aceste caracteristici asigura producatorilor si contractorilor de beton marfa un substantial beneficiu economic si tehnic.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 3.4%; echivalent cu 2 – 32 ml pe kg de ciment.

Supradozarea poate duce la o lucrabilitate sporita si la aparitia efectului de intarziere a prizei. Prin folosirea unui agent de intarire adecvat rezistentele finale nu vor fi afectate.

PRINCIPII DE LUCRU

Structura polimerica a aditivului asigura o dispersie rapida a cimentului în beton. Această proprietate permite realizarea de timpi scurți de mixare.

PANTARHIT®RC610 W (FM) extinde in mod intentionat prelucrarea betonului si indeplineste cerintele speciale din industria betonului marfa.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Maro
Substanta activa	Policarboxilați modificați
Forma	Lichida
Densitate	1.05 ± 0.02 g/cm ³
pH	4.5 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 8.5 %
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	A se pastra in ambalajul original, sigilat între +5 ° C și +25 ° C. A se feri de inghet si razele solare.
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT® RC610 W (FM) trebuie să fie adăugat în betonul marfa (ready-mix).

Timpul de mixare trebuie să fie în concordanță cu regulile definite în EN 206-1.

Produsul nu este clasificat ca fiind substanță nocivă, conform precizărilor date în FISA TEHNICĂ DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Tanc IBC de: 1000 L

OBSERVAȚII

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați.

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport și condițiile efective de lucru pe șantier pot fi diferite, astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu Termenii și condițiile generale curente.

Înainte de a utiliza ADITIVI recomandăm efectuarea de teste.

Editie: 14 Iunie 2016

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro