

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 0820

PANTARHIT® S (FM)

Superplastifiant pentru beton in acord cu EN 934-2

DOMENIU DE APLICARE:

PANTARHIT® S (FM) aditiv superplastifiant pentru beton (Ready - Mix) cu continut mare de nisip, pe baza de sulfonat de naftalina si lingosulfonat.

Acest aditiv superplastifiant este cel mai folosit datorita spectrului larg aplicabil.

PANTARHIT® S (FM) se preteaza pentru producerea betoanelor pompabile (S3 – S5).

Dozaj:

Intervalul recomandat de dozaj 0.2 – 2.0 % echivalent cu 2 -18 ml pe kg de ciment.

Pentru F3 cu a = 480mm:

- Cu o consistenta initiala la inceputul de F2 aproximativ 8 ml pe kg de ciment.

- Cu o consistenta la finalul perioadei de F2 aproximativ 4 ml pe kg de ciment.

Pentru fluxul de beton (F5, cu a = 620mm):

- Cu o consistenta initiala la inceputul de F2 aproximativ 16 ml pe kg de ciment.

PRINCIPII DE LUCRU

PANTARHIT® S (FM) reduce tensiunea de suprafata a apei si asigura un puternic efect de plastifiere. Acest lucru duce la o îmbunătățire semnificativă a lucrabilitatii, compactarii si a procesarii.

PANTARHIT® S (FM) are proprietatile unui plastifiant atunci cand este aplicat intr-o doza mai mica.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Maro inchis
Substanta activa	lignosulfonați, naftalina sulfonata
Forma	Lichida
Densitate	1,13 ± 0,03 g/cm ³
pH	7 ± 1
Continut de cloride	< 0,10 %
Continut de alkali	< 1,0 %
Lucrabilitate	De la + 1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	A se păstra în ambalajul sigilat, original, între +5 ° C și +25 ° C. A se feri de îngheț și de radiatii solare puternice

DATE DE IDENTIFICARE:

Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA
Tel:	49 5151 587 01
Fax	49 5151 587 55
Importator	BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA
Tel:	40 232 216 111
Fax:	40 232 216 111
Mail:	comercial@aditivi-beton.ro
Web:	www.aditivi-beton.ro

SUGESTII DE FOLOSIRE

PANTARHIT® S (FM) se adauga in betonul gata preparat. In malaxoare cu o foarte buna performanta timpul de amestecare trebuie sa fie de cel putin 1 minut.

Atunci cand se pune direct in betoniera, timpul de malaxare trebuie sa fie de 1 minut/ m³ sau de minim 5 minute.

Aditivi nu sunt substanțe nocive conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE, dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Butoaie de: 200 L
Tanc IBC de : 1000 L

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu Termenii și condițiile generale curente.

**Înainte de a utiliza ADITIVI
recomandam efectuarea de teste.**

Editie: 17ianuarie 2013

OBSERVATII:

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro